



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCION DE PRODUCTO Y PRESENTACION:

HF - 24 es un mortero formulado con cemento Portland y polímeros. Es resistente al ciclo hielo deshielo y al contacto con agua clorada. Esta mezcla es ideal para la impermeabilización de piscinas, playas, estanques, baños, duchas, etc.

HF - 24 se mezcla con agua y se aplica con rodillo o brocha en la superficie a impermeabilizar sobre el producto MT2 - G aplicado con anterioridad sobre el vaso de la piscina.

HF - 24 se presenta en botes de plástico de 20 Kg de peso neto unitario. Consultar directamente con su distribuidor de zona para más detalle.

CARACTERISTICAS Y CAMPOS DE APLICACION:

HF - 24, por su elevada flexibilidad y trabajabilidad y su total impermeabilidad es ideal para la impermeabilización de piscinas, playas, fuentes ornamentales, depósitos, canales o terrazas.

HF - 24 se presenta en botes de plástico herméticos de 20 Kg de peso neto unitario. El rendimiento medio por bote es 10 m².

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:

Todos los materiales y áreas afectadas deberán permanecer por encima de 5°C y por debajo de 35°C veinticuatro horas antes de la instalación y setenta y dos horas después de ésta. El grosor de cada capa tendrá un grosor de máximo 1 mm.

No aplicar: a contrapresión, en superficies muy resacas y ávidas de agua (especialmente en días calurosos), añadiendo cemento extra, en estructuras de hormigón estables que requieran unos requisitos técnicos superiores a los ofrecidos por el impermeabilizante HF-24, en cubiertas sin una protección final con cerámica o con el sistema DECK FLOOR.

El producto es irritante, contiene cemento, que en contacto con el sudor u otros fluidos corporales produce

una reacción alcalina irritante y manifestaciones alérgicas en personas con predisposición. Utilizar en todo caso guantes, gafas de seguridad y mascarilla protectora específica para el manejo del polvo de sílice.

La estanqueidad de una piscina, depósito, etc. Es responsabilidad exclusiva del vaso de hormigón que la forma, ya que su construcción, estabilidad, dimensionamiento, calidad del hormigón, asentamiento del terreno, formación de grietas, incluso la propia colocación de esta impermeabilización no son responsabilidad del impermeabilizante HF - 24. Por tanto es conveniente asegurarse previamente de la estabilidad dimensional de la estructura no requiere una prestación superior.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PUESTA EN OBRA:

El tiempo de almacenamiento del HF - 24 es de hasta (1) un año si se almacena en su envase y de forma apropiada. HF - 24 puede ser mezclado usando un mezclador de paleta de poca velocidad. Mida y agregue de 4,8 litros de agua potable a la mezcladora.

Mezcle el HF - 24 por un tiempo mínimo de 5 minutos pero no más de 10 minutos hasta la perfecta homogeneización. Esto asegurará la distribución uniforme de los agregados e incrementará el tiempo óptimo de uso de la mezcla. Deje reposar 2 minutos y remezclar antes de aplicar.

Aplicar una primera capa de impermeabilizante HF - 24 preferentemente con llana metálica plana, rodillo o brocha. Para el sistema ACCENT QUARTZ / DECK FLOOR utilizar una llana metálica plana. Dejar secar la primera capa unas cuatro horas aproximadamente. Aplicar una segunda capa de impermeabilizante HF - 24 en sentido perpendicular a la primera capa.

ATENCIÓN: En piscinas o depósitos aplicar mínimo dos capas de 1 mm cada una con el fin de resistir presiones siempre positivas de máximo tres bar. A más capas más protección, por tanto para resistir más presión incrementar el número de capas (siempre aplicar capas de grosor máximo 1 mm.)

En caso de colocación de cerámica sobre el impermeabilizante HF- 24 se debe esperar de 24 a 36 horas (a más de 20 °C) para proceder al de las piezas cerámicas con cola que cumpla con las normas de agarre sobre láminas impermeables y que sea de tipo C 2 TE como mínimo.

DATOS TECNICOS:

A día de la fecha, ninguna especificación ha sido aprobada por la industria. Nuestro material es comprobado y certificado por laboratorios independientes. Esta información es brindada de buena fe; sin embargo, Accent of America Europe se reserva el derecho de cambiar los productos y las especificaciones sin previo aviso.

OBSERVACIONES:

Este producto está comprobado y certificado por laboratorios de control independientes.

Todos los datos aquí expuestos son reales y verdaderos, sin embargo, nos reservamos el derecho de cambiar los productos y sus especificaciones sin previo aviso. Accent of America Europe aconseja a los interesados que satisfagan cualquier duda al respecto a la exactitud de los datos aquí expuestos y a buscarles cualquier certificación del producto si lo consideran oportuno.

GARANTIAS Y CADUCIDAD DE PRODUCTO:

HF - 24 está respaldado con un (1) año de garantía limitada en concordancia con el uso para el que fue creado, desde el día de elaboración del mismo. Cualquier reclamación por producto defectuoso debe ser presentada por escrito a Accent of America Europe. Importante, Accent of America Europa garantiza el producto si este ha sido aplicado antes de un año de su fabricación.

ACCENT OF AMERICA EUROPE S.L.
C/ Cerrajeros, 5 Polígono Industrial Pinares Llanos
(28670) Villaviciosa de Odón - Madrid - Spain

P +34 918 164 427
E info@accentofamerica.es
W www.accentofamerica.es

xxxxxxxfecha